



EERLIJKE BESCHERMING
VAN HOUT

Pansar

Waterafstotende, conserverende en duurzame
twee-staps behandeling voor hout

- ✓ Voorkomt indringing van water.
- ✓ Eenvoudig schoon te maken.
- ✓ Beschermt tegen ultraviolette straling, schimmels, rot, algen, sporen, verwerking, kraken en vervorming door opname van water.

Het hout verweert nog wel, maar op een prettige manier. De originele houtkleur blijft dus niet behouden.

Toepassing

Ontwikkeld voor de bescherming van vlonders, terrassen, houten constructies, huizen, hekken, schuttingen, gevels, tuinmeubilair en de buitenkant van sauna's. Met name geschikt voor grenen, vuren, douglas, larix en andere lichte houtsoorten. Werkt ook op keramiek en (open) beton. Bij gebruik op hardhout zoals teak, bankirai en eiken: vraag advies (jan@moosefarg.nl).

Werking

Pansar 1 + 2 is gebaseerd op nanotechnologie. Deze reageert met het hout en werkt 10 tot 15 jaar. Het belangrijkste component is siliciumdioxide, dat doordringt in het hout en een duurzaam dampdoorlatend oppervlak vormt. Het vormt geen film of afdekkende laag; het hout blijft ademen. Pansar bevat geen antiseptica of andere stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor de menselijke gezondheid of het milieu. Het is wél goed bestand tegen schadelijke insecten en schimmels. De nanotechnologie werkt niet op voorberekt, geveerd of geolied hout. Het kan ook niet als afwerking voor verf worden gebruikt.

Pansar 1 - Voorbehandeling

Dit is de eerste van de twee-staps behandeling. Kan niet afzonderlijk voor bescherming worden gebruikt, alleen als grondlaag. Bevat nanodeeltjes.

Pansar 2 - Afwerking

Deze dient direct na drogen van de voorbehandeling (2 tot 4 uur) ingemasseerd te worden. Bevat siliconenolie.

Pansar C – Onderhoud

Kan gebruikt worden na toepassing van Pansar 1 en 2 voor onderhoud en evt. het verwijderen van (witte) vlekken.

Gebruiksaanwijzing

Belangrijk om te weten

Alleen te gebruiken op onbewerkt, open hout. Vraag bij hardhout eerst aanvullend advies. Toepassen bij droog weer boven de 15 °C. *Let goed op* in de buurt van poreuze steen en tegels, daar kan de olie vlekken op maken. Hier zijn reinigingsmiddelen voor, maar voorkomen is beter. Draag een bril of een masker bij kans op spatten.

Vooraf

Het oppervlak moet droog en gereinigd zijn en volledig vrij zijn van stof en vuil. Maak het hout indien nodig goed schoon door iets op te schuren met korrel 80, schrob daarna met een sopje.

Pansar 1

Schud het product zeer goed in de verpakking voor gebruik. Pansar 1 kan eventueel tot 10% worden verdund. Breng Pansar 1 dun aan op volledig droog hout met een kwast of roller. Het verbruik is maximaal 100 g / m². De droogtijd is tussen de 2 en 4 uur, afhankelijk van de temperatuur.

Pansar 2

Breng hierna Pansar 2 aan met een kwast en wrijf eventueel in met een doek. Zorg ervoor dat er tussen de behandelingen en na aanbrengen van Pansar 2 minimaal 24 uur geen regen overheen komt. De kleur van het hout kan in eerste instantie donkerder worden door de olie. Deze spoelt er weer af zodat het hout na enige tijd weer lichter wordt.

Achteraf

Er kunnen soms witte vlekken ontstaan door overdosering van de Pansar of door zouten (zoals impregnering) in het hout. Deze zullen vanzelf weggaan en technisch is dit geen probleem. Dit effect is soms zelfs erg mooi. Wilt u de witte vlekken toch eerder verwijderen? Gebruik dan Pansar C onderhoudsolie. Maak gebruikt materiaal en kwasten schoon met water en zeep. Houdt de container gesloten. Deze mag niet bevriezen!

Onderhoud

De nanotechnologie van Pansar 1 + 2 werkt 10 -15 jaar zonder onderhoud. Indien nodig kunt u schoonmaken met een sopje met een niet-natriumhoudende zeep, bijv. met onze Kalizeep. Voor het ophalen van een diepere houtkleur kunt u onderhoudsolie Pansar C gebruiken. Indien het hout groene algen of zwarte puntjes (het weer) vertoont, spuit dan in met Svampdöd antischimmelmiddel. Alle producten zijn te bestellen op www.moosefarg.nl.

Samenstelling

Pansar 1 is een waterige emulsie versterkt met keramische (nano)deeltjes. Pansar 2 en Pansar C bevatten siliconenolie. Grenswaarde Cat A/c 40 g/l VOS (2010) Dit product bevat < 0 g/l

Moose Färg
De Dreef 32 NL
1741MH Schagen
+(31) 6 55 333 165
www.moosefarg.nl