

# Moose F watergedragen alkyd-emulsieverf

Ademende, duurzame, matte houtverf



## Technische Informatie

Moose F is een vochtregulerende houtverf die ervoor zorgt dat de ondergrond kan blijven ademen. De kleuren zijn totaal mat en metameer. De verf dringt sterk door in het hout waardoor deze - mits goed toegepast - nagenoeg niet bladdert. De verf is zeer prettig te verwerken, stinkt niet en is gemakkelijk in onderhoud.

**Samenstelling:** bevat olie van plantaardige oorsprong, anorganische vulstoffen, organische emulgatoren, verdikkingsmiddelen, pigment en water. Bij lichte kleuren wordt titaniumoxide gebruikt.

**Toepassing:** alle soorten hout, zowel binnen als buiten. Tevens toepasbaar op behang, gipsplaat, terracotta, niet alkalisch beton of steen (met primer). Kleine metalen oppervlakken kunnen worden meegeschilderd.

**Nieuw werk:** verwijder eventueel aanwezig vuil en stof met een vochtig doek. Ontvet waar nodig. Licht voorschuren verbetert het resultaat bij glad nieuw hout. Verdun indien nodig. Breng twee lagen aan.

**Geen grondverf of primer nodig**

**Verwerkingstemperatuur:** buiten niet toepassen onder ca. 12 °C. Bij temperaturen boven de 25 °C goed verdunnen. Tot volledige doorharding blootstelling aan vocht en water vermijden.

**Droogtijd:** afhankelijk van de temperatuur en luchtvochtigheid. Bij 20 °C en lage luchtvochtigheid (40%) stofdroog na 3 uur, overschilderbaar na 6 uur en uitgehard na 48-72 uur. Droogtijden zijn langer bij lagere temperatuur en hogere luchtvochtigheid.

**Verbruik:** afhankelijk van de ondergrond 5 m<sup>2</sup> per liter voor twee lagen. Afwijkingen van 20% zijn mogelijk.

**Herbewerken van een reeds geverfde ondergrond:** verwijder de oude verf indien nodig. De onderliggende laag mag later niet kunnen bladderen, moet mat en grof zijn en vetvrij.

**Onderhoudstermijn:** afhankelijk van de omstandigheden gemiddeld 5 jaar. Als er geen onthechting van de verf is, dan is reinigen en oververven voldoende. Schuren is niet nodig. Hierna is een termijn van 7 jaar normaal.

**Gebruik kwast of spuit:** voor spuiten verdunnen (ca. 10%), afhankelijk van spuitmond en druk.

**Verdunnen:** met 5-10% water.

**Reinigen:** kwasten, werkmateriaal en kleding schoonmaken met water en zeep. Kwasten eventueel naspoelen met wasbenzine.

**Goed mengen voor gebruik:** zorg ervoor dat de verf goed wordt aangebracht, ook in kieren en naden. Doorgaans geven 2 lagen een dekkend resultaat. Bij lichte kleuren en sterk zuigende ondergronden kunnen 3 lagen nodig zijn. Vermijd het aanbrengen van dikke lagen! Verdun eventueel met water.

**Glanscategorie:** volledig mat.

**Maximale laagdikte:** 100 µ

**Bewaar:** droog en iets onder kamertemperatuur (5-15 °C). Voorkom blootstelling aan temperaturen onder de 5 °C.

**Houdbaarheid:** ongeopend minstens 2 jaar.

**Massa:** 35%±3

**Volume:** 23%±2

**Dichtheid:** 1,1-1,3 Kg/l

**Aanbevolen laagdikte:** 35 µ

Bevat een minimale hoeveelheid conservering (zie verpakking).

VOS < 3 g/l Cat A/d  
(EU norm 2010: 130 g/l)

Een uitgedroogde verfemmer kan bij het restafval. Het is milieuvriendelijker om natte verfresten naar het milieustation te brengen.



Witte Paal 304A, 1742 LD Schagen



Moose Färg is ontwikkeld en wordt geproduceerd in Zweden.

EERLIJKE BESCHERMING VAN HOUT

WWW.MOOSEFARG.NL